



# EFFE 3 concentrato

**IDROREPELLENTE “EFFETTO RAVVIVANTE”  
per esterni e interni**

## NOTE CARATTERISTICHE

EFFE 3 è **CONCENTRATO**, diluire sempre prima dell'uso.

EFFE 3 base acqua è il protettivo ravvivante di nuova generazione; trattasi infatti di miscela di silossani modificati idrorepellenti e di copolimero perfluoro acrilici (C4) con prestazioni oleorepellenti.

EFFE 3 non altera drasticamente la traspirazione (10% al massimo), non pellicola ed è ottimo come idrorepellente all'acqua piovana e alle macchie di sporco.

Per pavimenti e manufatti in esterno, viene utilizzato come unico prodotto per ottenere un trattamento idrorepellente “ravvivante” antimacchia.

Per trattamenti in interno sostituisce l'impregnante di fondo; la finitura a cera (in pasta e liquida) protegge il trattamento dall'usura e favorisce la pulizia quotidiana.

## MODALITÀ D'USO

### AGITARE PRIMA DELL'USO

Diluire sempre versando il prodotto in acqua pura, e non viceversa.

- Aggiungere 250 ml in 0,750 Litri di acqua (1+3) per impermeabilizzare terrazze dalle infiltrazioni d'acqua e pavimenti assorbenti come cotto fatto a mano, tufo, pietre a spacco, ecc.
- Aggiungere 250 ml in 1,250 Litri di acqua (1+5, versione equivalente di Effe 300) per cotto industriale, campigiane, ardesia, pietre naturali, cemento e i suoi manufatti (autobloccanti), fughe tra le piastrelle.
- Aggiungere 250 ml in 1,750 Litri di acqua (1+7) per superfici a basso assorbimento come graniti e marmi levigati, gres, gres porcellanato, porfido, diorite, ecc.
- Aggiungere 250 ml in 2,250 Litri di acqua (1+9) per superfici lisce (levigate) e materiali a basso assorbimento come porfido, granito, ardesia, cemento al quarzo, ecc.

**Per esterni:** A pavimento pulito e asciutto (se lavato con acido neutralizzare con R-24) applicare a pennello, rullo, spruzzo (bassa pressione) o vello spandicera. Per la seconda mano attendere minimo 4 ore.

**Per interni:** si ricorda che il pavimento verrà cerato, pertanto deve essere stagionato e perfettamente pulito, senza impurità, né macchie. Inoltre assicurarsi sempre che se usato l'acido sia stato neutralizzato bene con R-24 nell'acqua finale di risciacquo. Anche se il prodotto può essere applicato sull'umido, per gli interni si ricorda che occorre evitare l'applicazione quando vi sono aloni decisi e ristagni di acqua, nel caso attendere che il pavimento sia asciutto almeno visivamente.

Per la seconda mano attendere che la superficie sia calpestabile (asciutto almeno in superficie), a volte è necessario attendere anche 24 ore (a differenza dell'esterno). Per la finitura a “cera” (lucida o opaca), attendere minimo 48 ore e che il pavimento non presenti macchie di umidità. Per supporti molto ruvidi, come cotto sabbioso o pietra scalpellinata, 48 ore prima della ceratura, applicare una mano di SOLWAX. Si ricorda che le cere devono essere applicate solo su pavimenti interni e a temperatura superiore ai 15°C.



**BASE  
ACQUA**

**i PROTETTIVI**



# EFFE 3 concentrato

## DATI CHIMICO-FISICI

<b>Composizione di massima</b>	copolimero perfluoro acrilico (C4) con silossano modificato
<b>Stato fisico</b>	liquido
<b>Colore</b>	lattescente giallo paglierino
<b>Punto di infiammabilità</b>	non applicabile
<b>Infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>pH</b>	7
<b>Peso specifico</b>	1.000 g/mL
<b>Informazioni tossicologiche</b>	no
<b>Stabilità in magazzino</b>	12 mesi a temperatura > 10°C
<b>ADR</b>	no
<b>VOC (Direttiva 1999/13/CE)</b>	3,28% - 33,6 g/litro
<b>VOC (carbonio volatile)</b>	1,70% - 17,12 g/litro

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

EFFE 3 protegge tutti i pavimenti e i manufatti assorbenti e porosi posati all'esterno e all'interno come: cotto, klinker, gres, gres porcellanato, pietra, porfido, cardoso, ardesia, marmo e travertino anticato, cemento e suoi manufatti (autobloccanti), fughe tra le piastrelle ecc.

### ALTRÉ INFORMAZIONI

Teme il gelo. Prodotto semipermanente per pavimenti in esterno; riapplicare periodicamente una mano (su superfici pulite e neutralizzate) ogni 2-3 anni. Non applicare dove può verificarsi umidità di risalita persistente, potrebbe favorire lo sfaldamento del materiale stesso, e su superficie con poca pendenza. Non applicare su superfici arroventate dal sole o in giornate molto ventose e a temperatura inferiore ai 10°C. Evitare che il prodotto ristagni sulla superficie. Le fessure superiori a 0,3 mm di larghezza devono essere chiuse prima del trattamento.

### AVVERTENZE

Non utilizzare mai puro, aggiungere il prodotto all'acqua e non viceversa. Il prodotto al contatto con l'aria indurisce, per cui i contenitori devono essere chiusi ermeticamente evitando il contatto prolungato con l'aria. Tenere separato il prodotto usato da quello integro. Applicare su pavimenti puliti (neutralizzati con R-24se utilizzato un acido) e uniformemente umidi, se necessario stracciare con acqua prima del trattamento o diluire il prodotto con acqua pura. I raggi solari diretti ed il calore favoriscono la decomposizione del prodotto, stoccare quindi in luogo fresco, al buio e ben ventilato. Laddove fosse necessario, asportare gli eccessi di prodotto con il DECERANTE FORTE MADRAS diluito con acqua calda.

### N.B.

Le indicazioni contenute sono il risultato di accurate sperimentazioni e di uso consolidato; è comunque opportuno, per la prima volta, verificare la compatibilità dei prodotti con i singoli materiali. Effettuare sempre una prova preliminare su campione o su una piccola superficie nascosta, seguendo attentamente le istruzioni in etichetta.

### RESA

5-10 mq/L di pronto all'uso (per 2 mani). La resa del prodotto varia a seconda della diluizione e della porosità del supporto. Su materiali molto assorbenti (come cotto fatto a mano) avremo la resa più bassa e su certi materiali in esterno potrebbe essere necessaria una terza mano.

### VOCE DI CAPITOLATO

Prodotto protettivo ravvivante (base acqua) idrorepellente anti-macchia per esterni ed interni; per qualsiasi materiale edile poroso e per le stuccature tra le piastrelle.

### CONFEZIONI

ml 250X10 – L 2X4 – L 10 – L 20.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammiano Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it - www.madras.it

Numero Verde  
**800-689150**

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino