



EFFE 5 concentrato

PROTETTIVO ANTIADERENTE PROVVISORIO DI POSA
per esterni e interni

NOTE CARATTERISTICHE

EFFE 5 è **CONCENTRATO**, diluire sempre prima dell'uso.

EFFE 5 base acqua è il protettivo antiaderente provvisorio, per isolare le piastrelle dei pavimenti e rivestimenti assorbenti dalla ritenzione degli stucchi di posa (per stucchi epossidici vedi 1AP POSA base solvente e per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato vedi ISOLCOTT).

EFFE 5 è un forte idrorepellente di superficie di derivazione nanotecnologica. Crea una barriera invisibile, che inibisce fortemente l'assorbimento di acqua da parte del manufatto, permettendo così una facile e veloce spugnatura della malta in eccesso utilizzata per stuccare le fughe tra le piastrelle.

Essendo base acqua è possibile stuccare dopo poche ore dalla sua applicazione e, essendo **EFFE 5** un prodotto provvisorio, si elimina con il normale lavaggio.

MODALITÀ D'USO

AGITARE PRIMA DELL'USO

Diluire sempre versando il prodotto in acqua pura e non viceversa.

- Aggiungere 250 ml in 1,750 Litri di acqua (1+7) per gres porcellanato lucido.
- Aggiungere 250 ml in 3,750 Litri di acqua (1+15, equivalente di Effe 500) per cotto fatto a mano.
- Aggiungere 250 ml in 7,250 Litri di acqua (1+29) per materiali a basso assorbimento.

Appicare una mano di prodotto a rullo, a spruzzo a bassa pressione o a pennello almeno 4 ore prima della stuccatura.

Prima di procedere alla stuccatura, per verificare l'idrorepellenza ottenuta, versare dell'acqua sulle piastrelle, che dovrà rimanere in superficie come gocce di mercurio.

Stuccare ed effettuare la spugnatura "a regola d'arte" come di consuetudine (prima che lo stucco asciughi del tutto).

A stagionatura avvenuta dello stucco sarà sufficiente lavare normalmente con idoneo detergente, il quale asporterà anche il protettivo.



i PROTETTIVI



EFFE 5 concentrato

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	fluoro-alchil-silano
Stato fisico	liquido
Colore	neutro, ambrato
Odore	lieve
Punto di fusione o di congelamento	-1 °C.
Punto di ebollizione	97 °C.
Punto di infiammabilità	> 95 °C.
Peso specifico	1,064 g/cm3
Solubilità	miscibile
Stabilità in magazzino	a temperatura > 5°C
ADR	no
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	ND
VOC (carbonio volatile)	0 %

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

CAMPO DI APPLICAZIONE

EFFE 5 trova un impiego eccezionale per il cotto fatto a mano e cotto di qualsiasi genere, klinker e gres, pietre naturali, cemento e suoi derivati, sassi e marmi anticati, ecc.

AVVERTENZE

Non utilizzare mai puro, aggiungere il prodotto all'acqua e non viceversa; EFFE 5 è un forte idrorepellente e non un retardante di presa, per cui, dopo la stuccatura, spugnare "a regola d'arte" per non far seccare residui di stucco di posa sul manufatto.

N.B.

Le indicazioni contenute sono il risultato di accurate sperimentazioni e di uso consolidato; è comunque opportuno, per la prima volta, verificare la compatibilità dei prodotti con i singoli materiali. Effettuare sempre una prova preliminare su campione o su una piccola superficie nascosta, seguendo attentamente le istruzioni in etichetta.

PRECAUZIONI

EFFE 5 si lega con il supporto superficialmente, creando così una forte idrorepellenza, che viene espletata al momento della stuccatura e che si elimina con il normale lavaggio di pulitura o con la normale usura.

RESA

5-10 mq/L di pronto all'uso (1 mano); la resa varia in funzione della porosità del manufatto.

VOCE DI CAPITOLATO

Prodotto protettivo antiaderente provvisorio per favorire la spugnatura dai pavimenti degli stucchi di posa anche colorati.

CONFEZIONI

ml 250X10 – L 2X4 – L 10 – L 20.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madrash.it - www.madrash.it

Numero Verde
800-689150

Per trovare il
punto vendita
più vicino