

UNICOVIC



Intonaco di sottofondo civile per interni premiscelato a base di gesso, calce idraulica naturale, inerte calcareo e additivi specifici.
Colore ocra.

Applicazione monostrato o bistrato su:

- elementi in C.A. e C.A.P.
- elementi in latero-cemento
- murature in laterizio forato, tufo, pietre

Può essere usato anche per protezione dal fuoco rientra nella categoria intonaci protettivi antincendio come previsto dal DM 16 Febbraio 2007

Uso in interni

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Peso specifico in polvere		1270 kg/m ³
Peso specifico in opera		1300 kg/m ³ (Asciutto)
Tipo	EN 13279-1	B1/50/2
PH		10 (Reazione basica)
Tempo di presa		360 min ± 100 min (ago di Vicat)
Resa metrica teorica		12 kg/m ² ± 5% per spessore 1 cm
Fattore resistenza al vapore		μ = 10 (tabulato)
Conduktività termica		λ = 0,17 W/mK
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Adesione sul supporto		0,35 N/mm ² ± 5% - B
Resistenza a compressione		3,0 N/mm ² ± 0,5
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Sacchi da 25 kg • Sili ProntoService
Ritiro idraulico		Assente
Colore		Ocra

L'intonaco UnicoVic è conforme al DM 16 Febbraio 2007

Milano, 10/03/2014

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



VOCE DI CAPITOLATO

I locali saranno intonacati interamente con intonaco UNICOVIC, applicato a macchina, spianato con staggia e frattazzato oppure rasato con finitura dello stesso prodotto o con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, RASOCOTE 9 o RASOCOTE Fast, INTOFINITURA e VIC CALCE RASANTE F.

L'intonaco dovrà avere uno spessore minimo di circa 15 mm.

Milano, 10/03/2014

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEMA TECNICA

APPLICAZIONE

TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE
Cls tradizionale	Strato di VIPRIMER con applicazione UNICOVIC fresco su fresco
Blocchi cls	Strato di VIPRIMER
Cls prefabbricato	Strato di VICONACT
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Spessore minimo: 0,5 cm per passata</i> • <i>Temperatura consigliata applicazione: +5°C<T<+35°C</i> • <i>Rivestimenti ceramici solo su UNICOVIC lamato senza applicazione finitura, con sottofondo asciutto</i> • <i>Idonei tutti i collanti sintetici</i> • <i>Per collanti cementizi si consiglia uso VIPRIMER</i> • <i>Evitare applicazioni a spessore su UNICOVIC indurito</i> • <i>Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi</i> • <i>Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua e carte da parati</i> 	

MODALITÀ DI FINITURA

ASPETTO	MODALITÀ APPLICATIVE
BIPRODOTTO	
Speculare liscio	Rasatura con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, 9 e RASOCOTE Fast da applicare sul UNICOVIC asciutto (entro 7 gg).
Civile fine	Rasatura con Vic Calce Rasante F oppure malta fine (INTOFINITURA) di grassello e sabbia applicata sul UNICOVIC entro 7 gg dalla posa.
MONOPRODOTTO	
Rustico fine	<ul style="list-style-type: none"> • Lamato e raschiato con frattazzo dentato oppure • Lamato e frattazzato il giorno dopo con il prodotto stesso

Milano, 10/03/2014

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

