



glazer

Smalto acrilico all'acqua per esterni ed interni.

sandtex glazer fl ha un aspetto estetico lucido.

sandtex glazer fo ha un aspetto estetico opaco.

sandtex glazer è uno smalto monocomponente all'acqua per esterni ed interni, costituito da resine acriliche in dispersione, pigmenti stabili ai raggi U.V., fungicidi e battericidi ad ampio spettro ed altri additivi.

CARATTERISTICHE

- sandtex glazer** si caratterizza e si differenzia perché:
- è uno smalto ecologico diluibile con acqua
 - è di facile applicazione a pennello, rullo a pelo corto o spruzzo
 - è inodore
 - ha un'elevata elasticità permanente
 - non ingiallisce (norme DIN 19363)
 - resiste all'abrasione (norme DIN 53778)
 - resiste ai raggi U.V.
 - non saponifica
 - ha un'ottima adesione al supporto
 - peso specifico: $1,26 \pm 0,03$
 - grado di brillantezza gloss con angolo di lettura 60°:
glazer fl 80-90
glazer fo 20-30
 - tempo fuori polvere:
30-40 minuti a 20 °C U.R. 65%
 - tempo di essiccazione al tatto: 2 ore
 - elevata resistenza al blocking
 - protegge le superfici trattate dall'aggressione degli agenti atmosferici
 - è permeabile all'acqua
 - resiste agli alcali
 - non è infiammabile
 - è conforme alle norme HACCP in vigore.

CAMPI D'IMPIEGO

previo adeguata preparazione del supporto, **sandtex glazer fl/fo** è una finitura ideale per superfici in legno, intonaco, calcestruzzo, manufatti in ferro, materie plastiche, alluminio, lamiera zincata, cartongesso, ecc.

E' adatto per pareti, soffitti, porte, finestre, intelaiature, travi, palizzate, inferriate, griglie decorative, ecc.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

Le superfici da dipingere devono essere sane, ben asciutte, prive di polvere, macchie di olio, cera o silicone, prive di ruggine o altro tipo di sporco.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE SU:

- LEGNO

Legno nuovo: carteggiare e spolverare bene le superfici da trattare. Quindi applicare il sottofondo universale **sandtex universal**.

Legno già dipinto: rimuovere le vecchie pitture, carteggiare e spolverare bene le superfici, applicare quindi il sottofondo universale **sandtex universal**.

- FERRO

Ripulire le superfici in ferro da ruggine, polvere, grassi, oli, ecc. ed applicare il sottofondo universale **sandtex universal**.

- LAMIERA ZINCATA

Lavare con acqua ed ammoniaca, quindi su superfici perfettamente asciutte applicare il sottofondo universale **sandtex universal**.

- ALLUMINIO

Asportare mediante abrasione l'eventuale patina di materiale ossidato, applicare quindi il sottofondo universale **sandtex universal**.

- MATERIE PLASTICHE

Sgrassare le superfici con adeguato prodotto.

- INTONACO E CALCESTRUZZO (INTERNI)

Il supporto deve essere stagionato da almeno 28 giorni. Su un intonaco o calcestruzzo vecchio e già tinteggiato, controllare il grado di adesione delle vecchie pitture e se necessario asportarle con un'energica spazzolatura. Applicare quindi una mano di **sandtex primer** diluito con acqua in rapporto 1:8.

Su vecchi smalti o antiruggine si raccomanda di eseguire una prova preliminare.

- DOPO LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La temperatura ideale per l'applicazione di **sandtex glazer** è di 18 °C. Si consiglia l'applicazione del prodotto a temperatura inferiore a 7 °C, o quella superiore a 30 °C, su superfici surriscaldate dal sole, in presenza di forte vento

- non applicare con umidità relativa superiore a 80%
- l'applicazione del prodotto deve avvenire possibilmente in un ambiente pulito e privo di polvere
- il prodotto si applica con pennello, rullo a pelo corto o a spruzzo (in tal caso diluire il prodotto con 5% di acqua)
- tra la prima e la seconda mano devono trascorrere mediamente 10 ore
- gli attrezzi devono essere ripuliti immediatamente dopo l'utilizzo con acqua e detersivo
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche specializzate.



RESA

La resa dipende dalle caratteristiche e dalla preparazione del fondo; in media è di 8-10 m²/l se applicato a pennello o rullo; 7-8 m²/l se applicato a spruzzo.

CONFEZIONI

sandtex glazer fl/fo viene fornito in confezioni da 2,5 e 0,75 l.

Le basi sono fornite nelle seguenti confezioni:

Base 100: 2,35 l e 0,705 l

Base 300: 2,25 l e 0,675 l

Base 400: 2,25 l e 0,675 l.

GAMMA COLORI

sandtex glazer fl/fo è disponibile in una ampia gamma di colori (vedi mazzetta collezione italia classic e allegro).

Le tinte non contemplate nella mazzetta colori vengono fornite, purché la richiesta sia accompagnata da campione, con una maggiorazione di prezzo secondo la tonalità desiderata, nei quantitativi minimi superiori a 30 l (12 x 2,5 l).

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex primer

sandtex universal

Voce di capitolo per l'applicazione di **sandtex glazer fl/fo**

*"Applicazione smalto all'acqua non ingiallente per esterni ed interni **sandtex glazer fl/fo**, costituito principalmente da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti stabili ai raggi U.V., fungicidi e battericidi ad ampio spettro, resistente all'abrasione, permeabile al vapore d'acqua, conforme alle norme HACCP in vigore.*

*Applicato a pennello o rullo a pelo corto con un consumo medio di 0,12 l/m², previa una mano di sottofondo universale **sandtex universal** diluito con 15 % di diluente al nitro, con un consumo medio di 0,1 l/m².*

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature di preparazione, al m². _____ €

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.