

SC 00255

V88 SATINE' IDROSMALTO DECORATIVO

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO

COMPOSIZIONE:

SOLVENTE:

CARATTERISTICHE:

V88 SATINE' IDROSMALTO DECORATIVO

smalto murale all'acqua

per superfici interne ed esterne, idrorepellente.

emulsione acrilica modificata, a basso VOC con assenza di componenti tossici volatili e quindi con impatto ambientale limitato, non infiammabile.

acqua

peso specifico:

BIANCO: 1.190 ± 30 gr/LT. a 20°C

NEUTRO: 1.030 ± 30 gr/LT. a 20°C

resa:

10 - 12 m²/LT. due mani (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico:

satinato

brillantezza:

15 - 20

stabilità:

24 mesi, conservare tra +5°C e +30°C

tinte:

bianco, neutro e colori NCS INDEX 1950

confezione:

LT. 1 - LT. 4 - LT. 10

resistenza al lavaggio:

UNI 10560 oltre 5000 colpi di spazzola (Rapporto di Prova N. 321076 Istituto Giordano)

resistenza ad abrasione:

DIN 53778 oltre 75.000 colpi di spazzola

ESSICCAMENTO:

in superficie:

2 ore a 20°C

sopraverniciatura:

4 - 6 ore a 20°C

in profondità:

24 ore a 20°C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

Il V88 Satiné è studiato per essere utilizzato su superfici murali di ambienti interni ed esterni. Grazie alla sua specifica composizione, garantisce un'elevata copertura mantenendo un basso spessore. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.

diluizione:

va diluito al 10 - 15% con acqua.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

sistema:

a pennello - a rullo - a spruzzo

numero di strati:

1 - 2

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

Valutare la consistenza della superficie asportando le eventuali vecchie tinteggiature ammalorate o polverose. Applicare una mano di Fissativo 219B diluito al 100% con acqua e dopo 6 ore a 20°C livellare con Stucco Flek 279 piccoli buchi, fessure e screpolature. Per uniformare l'assorbimento applicare il Fissativo 219B diluito solo sopra le stuccature e dopo 6-8 ore applicare il V88 Satiné. Tra la prima e la seconda mano attendere almeno 4 - 6 ore a 20°C.

NOTE: La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00255 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Febbraio 2015