

Antisale

FILTRO CONTRO LE EFFLORESCENZE

REVISIONE: 30 GENNAIO 2013

Antisale è un premiscelato in polvere composto da cementi portland selezionati, inerti silicei e speciali additivi atti alla formazione di una barriera contro i sali idrosolubili presenti nell'umidità di risalita. Impedisce la migrazione dell'acqua e la conseguente fuoriuscita di sali ed efflorescenze. Antisale viene utilizzato in abbinamento con Risanagel e costituisce una base ideale per trattamenti successivi di deumidificazione. Il trattamento è completamente traspirante.

Proprietà

- Premiscelato pronto all'uso.
- Blocca la migrazione di acqua e il formarsi di efflorescenze.
- E' un trattamento base per successivi deumidificanti e traspiranti.
- Economico.
- Basso impatto ambientale.

Caratteristiche tecniche

Composizione	cemento portland, quarzo selezionato, additivi
Temperatura minima di esercizio	+ 10° C
Stoccaggio	Conservare sigillato in luogo coperto e asciutto
Conservazione	12 mesi nell'imballo originale
Confezione	Secchio da 25 kg

Utilizzi

- Murature umide e degradate.
- Murature interne ed esterne.
- Garage.
- Scantinati.
- Muri contro terra.
- Murature miste.
- Laterizi e mattoni in terra cruda.

Resa

Consumo: 1,5 kg al m² circa - 16 m² per confezione
Spessore d'impiego: 1-2 mm in relazione al supporto

Per maggiori approfondimenti visitate il sito della linea RISANARE:

www.risanare.com

o contattate il nostro servizio tecnico via e-mail:

tecnica@ecobeton.it

Numero verde (Italia): **800-913463**

Applicazione

Prendere visione della scheda di sicurezza disponibile al sito www.risanare.com.

Il prodotto è utilizzato in abbinamento con **Ecobeton Risanagel**.

Preparazione del supporto da trattare

1. Rimuovere l'intonaco esistente 1 metro oltre la zona ammalorata.
2. Ripulire il muro da polvere, efflorescenze e rimuovere le parti inconsistenti spazzolando energicamente e lavare accuratamente con acqua.
3. Bagnare la superficie da trattare. Il supporto deve essere umido.

Preparazione della boiacca

1. Aggiungere **Antisale** ad acqua pulita direttamente nel bidone (dosaggio 1 parte di acqua per 3 parti di premiscelato).
2. Miscelare con trapano a bassa velocità fino ad ottenere un prodotto cremoso ma non troppo liquido.

Applicazione

1. Stendere una prima mano di **Antisale** con l'ausilio di una pennellessa o di un rullo fibroso su tutta la superficie da trattare.
2. Attendere qualche ora e stendere la seconda mano. Se stesa il giorno successivo, inumidire con acqua la superficie da trattare.

Avvertenze

Mantenere le confezioni integre, aprirle solo al momento dell'utilizzo. Proteggere dal gelo e dai raggi solari; evitare fonti di umidità e presenza di acqua. Maneggiare il prodotto con guanti e utilizzare occhiali protettivi. Evitare l'applicazione del prodotto in condizioni climatiche avverse: nebbia, sole diretto, pioggia insistente, gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Nota:

Le informazioni contenute in questa scheda sono vere al meglio delle nostre conoscenze attuali. I prodotti sono della più alta qualità e standard nelle tolleranze di produzione. Dal momento che nessun controllo è possibile sulla messa in opera del prodotto, nessuna garanzia, espressa o implicita è fornita sul risultato finale e nessuna responsabilità è assunta direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei prodotti. Gli utenti sono incoraggiati a fare dei test prima dell'applicazione.

Ecobeton Italy® è azienda certificata ISO 14001 con sistema di gestione ambientale.

ecobeton
RISANARE: LINEA PER MURATURE UMIDE

Ecobeton Italy® S.r.l.

via G. Galilei, 47

36030 Costabissara (VI) Italy

T (+39) 0444 971893

F (+39) 0444 971896

I www.risanare.com